
T 9 / 6 Azbestocementová krytina, krytina z betonových tašek


Azbestocementová krytina

Krytina z azbestocementových šablon

Klade se na bednění nebo laťování. Krytina se klade buď úhlopříčně nebo rovnoběžně s okapem a připevňuje se pozinkovanými hřebíky a sponami. Minimální sklon střešního pláště je 25°. Jako podklad se používá nepískovaná živičná lepenka A 500 SH.




Krytina z azbestocementových šablon na laťování



Krytina z azbestocementových čtverců na šikmé laťování

Krytina z azbestocementových vlnovek

Vlny desek směřují kolmo k okapu. Pod hlavu vrutu se vkládá pozinkovaná kovová podložka a těsnící podložka z pryže. Minimální sklon střešního pláště je 10°.



Krytina z betonových tašek

Nejmodernější je alpská taška Bramac. Při výrobě se používají pouze zvlášť vybrané prvotřídní suroviny: vápenec vypálený na portlandský cement, křemičitý písek, pigment oxidu železa společně s vodou. Povrch je granulovaný, matný.

Rozměry: 330 x 420 mm, hmotnost 4,3 kg/ks. Spotřeba na 1 m² je přibližně10 kusů. Minimální sklon střechy 22° (nebo 17°).

T 9 / 6 Azbestocementová krytina, krytina z betonových tašek

Krytina z betonových tašek

Nejmodernější je alpská taška Bramac. Při výrobě se používají pouze zvlášť vybrané prvotřídní suroviny: vápenec vypálený na portlandský cement, křemičitý písek, pigment oxidu železa společně s vodou. Povrch je granulovaný, matný.

Rozměry: 330 x 420 mm, hmotnost 4,3 kg/ks. Spotřeba na 1 m² je přibližně10 kusů. Minimální sklon střechy 22° (nebo 17°).

Azbestocementová krytina se již nevyrábí ze zdravotních důvodů. Tam kde je na střeše může zůstat, ale při rekonstrukci střechy se musí dávat na skládku jako nebezpečný odpad.